

FISHERMAR

700.637

Descrizione

Finitura monocomponente alchidica, con buona copertura, ritenzione del colore e caratteristiche per applicazione a pennello.

Utilizzo

Finitura lucida per sistemi di verniciatura sopra la linea di galleggiamento, adatta per applicazione a pennello e spray con una buona gamma di colori. Per aree esterne e interne con ambiente moderatamente corrosivo.

Informazioni

| | | |
|------------------|---|------------|
| Aspetto | Lucido | |
| Colori | .001 White - .400 Light Blue - .116 Dark Blue - .064 Light Grey - .359 Dark Grey - .201 Black - .180 Red | |
| Lattaggi | 0,5 (only .001 White) - 2,5 l | |
| Solidi in Volume | 40 ± 2% (white) 58 ± 2% (colours) | ISO 3233-2 |
| Peso Specifico | 1,20 ÷ 1,25 g/cm ³ (white and derived colours) 1,05 ÷ 1,10 g/cm ³ (other colours) | ISO 2811-1 |
| Flash Point | 39 °C | ISO 3679 |
| COV | 334 g/l | Calcolato |
| Shelf Life | 36 mesi | |

Applicazione

PREPARAZIONE SUPERFICI:

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di contaminanti prima dell'applicazione dei prodotti raccomandati. Vernici/ prodotti esistenti devono essere asciutti, integri e compatibili. L'aria fornita per la preparazione della superficie e la pulizia deve essere asciutta e pulita.

SUPERFICI VERNICIATE

Primer e sottofondi: primer o sottofondi compatibili puliti, asciutti e non danneggiati. Se i tempi di ricopertura vengono superati, creare rugosità superficiale per garantire una corretta adesione.

Come applicare

| | | |
|--------------------|---|--|
| Standard |  | Pennello - Rullo |
| Conventional Spray |  | Pressione 3,5 bar Ugello 1,2 - 1,4 mm |
| Airless |  | Non raccomandato |

Spessore del film per mano

| | |
|------------------------------|---|
| Spessore film secco per mano | Raccomandato: 40 µm Massimo: 35 - 45 µm |
| Spessore film umido per mano | Raccomandato: 100 µm (white) - 70 µm (colori) Intervallo d'applicazione standard: 90 - 100 µm (white), 60 - 80 µm (colori) |

FISHERMAR

700.637

Informazioni supplementari sull'applicazione

| | |
|--------------|--|
| Resa teorica | Intervallo di applicazione allo spessore raccomandato: 40 µm – 10 m ² /l (White), 14,5 m ² /l (colori) |
| Diluente | 703 – Rullo/ pennello (10% massimo) 703 – Spray Convenzionale (10% massimo) |
| Note | Mescolare bene il prodotto. Una diluizione supplementare si tradurrà in una minore formazione del film e in un'essiccazione più lenta. Spessore totale per mano da raggiungere in 2/3 passate bagnato su bagnato. |

Compatibilità

Prodotto precedente

Noxy – Giano – Defender

Prodotto successivo

N.A.

Tempo di essiccazione

| | 10 °C | | 15 °C | | 20 °C | | 30 °C | |
|------------------------|-------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Intervallo ricopertura | | | 32 ore | 7 giorni | 24 ore | 7 giorni | 18 ore | 7 giorni |
| Essiccazione completa | | | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 5 giorni |

Condizioni durante l'applicazione

Durante l'applicazione e l'essiccazione:

Temperatura ambiente: minimo 10 °C, massimo 35 °C.

Temperatura minima del supporto 10 °C (se durante l'essiccazione la temperatura scende al di sotto dei 10 °C, la ricopertura richiede un ulteriore tempo).

Evitare la formazione di condensa; la temperatura superficiale deve essere almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada.

Umidità relativa massima 85%.

La zona di verniciatura deve essere ben ventilata, durante l'applicazione e l'essiccazione.

Stoccaggio

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria e a temperature estreme. Per massimizzare la durata di conservazione nella latta, controllare che il contenitore sia chiuso durante l'immagazzinamento e che la temperatura sia compresa tra 5 °C e 35 °C.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

Norme di sicurezza

Rispettare le disposizioni stabilite dalle norme locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto con la pelle, operare in luoghi ben ventilati e, se in aree chiuse, utilizzare aspirapolvere, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare DPI adeguati - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc.). Prima di utilizzare, leggere le sezioni 7-8 della SDS.

FISHERMAR

700.637

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DELL'IMBALLAGGIO

Imballaggi vuoti contenenti biocidi: smaltimento degli imballaggi vuoti secondo le disposizioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti, ad esempio portandoli al centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il biocida non utilizzato: smaltire il prodotto non utilizzato conformemente alla legge sullo smaltimento di tali rifiuti, ad esempio

portandolo a un centro di riciclaggio; in questo caso è vietato riciclare gli imballaggi. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DEGLI IMBALLAGGI

Contenitori vuoti e contenitori che contengono ancora il biocida: gli imballaggi devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

Avvertenze

I valori indicati nella presente scheda tecnica possono presentare lievi variazioni da un lotto all'altro. Il prodotto applicato non deve venire a contatto con acqua, sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima del completamento della reticolazione. Lo spessore del film umido si riferisce al prodotto non diluito. In caso di diluizione, questo valore aumenta. Le informazioni di cui sopra sono il risultato di accurate prove di laboratorio e di esperienza pratica, tuttavia, poiché il prodotto viene utilizzato prevalentemente al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. può solo garantire la loro qualità. Le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo S.p.A. per ricevere assistenza. La presente scheda annulla e sostituisce tutte quelle precedenti a questa.