

STUCCO VELOX

706.332

Description

Stucco Velox est enduit mon-composant indiqué pour le lissage de des imperfections de surface jusqu'à une épaisseur maximale d'un millimètre par couche dans les systèmes de peinture monocomposant sur les oeuvres mortes. Stucco Velox peut être recouvert d'apprêts et de finitions synthétiques tels que Noxy, Altura TC et Fishermar.

Utilisation

Enduit de ratissage fin utilisé pour la correction des petites irrégularités de surface. Stucco Velox convient pour une utilisation sur les zones extérieures, au-dessus de la ligne de flottaison. Utilisé pour les traitements de finition dans les réparations.

Informations

Finition	Mat	
Couleur	.153 White	
Conditionnement	0.75 kg	
Extrait sec en Volume	45 ± 2%	ISO 3233-2
Poids Spécifique	1.95 ÷ 2.00 g/cm ³	ISO 2811-1
Point éclair	28 °C	ISO 3679
COV	288 g/l	Calculé
DLUO	36 mois	

Application

SUPPORTS

Surfaces correctement apprêtées ou enduits.

PREPARATION DE SURFACE

Stucco Velox doit être appliqué sur une sous-couche ou une couche de finition poncée avec du papier abrasif grain P80/120. En cas de rénovation d'anciens cycles, la surface doit être dégraissée et ponçée.

La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants.

Comment Appliquer

Méthod/OUuti	Truelle - Couteau de peintre - Spatule
Application	Il doit être appliqué manuellement, à l'aide d'une spatule sans ajout de diluant. Appliquer une couche homogène pour lisser, jusqu'à une épaisseur de max. 1 mm. Laisser sécher le produit pendant au moins 24 h, avant de le poncer avec du papier abrasif grain P150/180.

Épaisseur du Film par Couche

Épaisseur de film sec	Recommandé: 0 - 1000 µm Maximum: 1000 µm
Épaisseur de film humide	Recommandé: 0 - 1000 µm Maximum: 1000 µm

Des applications de plus d'un millimètre peuvent causer des fissures dans le film de peinture.

Ne peut être appliqué sur des zones de peinture soumises à une immersion continue ou discontinue.

STUCCO VELOX

706.332

Informations d'Application Supplémentaires

Pouvoir couvrant théorique	1 m ² /l à 1000µm
Diluant	693 Pour le nettoyage de l'équipement seulement

Compatibilité

Couche précédente

Mistral Fondo, Noxy

Couche suivante

Giano, Mistral Fondo, Noxy

Temps de séchage

	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
Ponçage	48 h	36 h	24 h	24 h	24 h
Durcissement à coeur	7 jours	7 jours	7 jours	7 jours	7 jours

Conditions pendant l'application

Pendant l'application et le séchage:

Température ambiante: minimum 15 °C, maximum 35 °C.

Température minimale du subjectile: 10 °C (si pendant le séchage la température descend en dessous de 10 °C, le délai de sera plus long). Afin d'éviter la formation de condensation, la température de la surface doit être au moins 3 °C au-dessus du point de rosée.

Humidité relative maximale 80%. La zone de peinture doit être bien ventilée pendant l'application et le séchage/durcissement.

Stockage

Il est recommandé d'éviter l'exposition à l'air et aux températures extrêmes. Pour maximiser la durée de conservation dans la boîte, vérifier que le contenant est fermé pendant le stockage et que la température est entre 5 °C et 35 °C. Éviter l'exposition directe au soleil.

Règles de Sécurité

Respecter les dispositions établies par la réglementation locale sur la santé et la sécurité au travail. Éviter le contact avec la peau, opérer dans des lieux bien ventilés et, si dans des zones confinées, utiliser des aspirateurs, des ventilateurs et des convoyeurs aériens. Pendant l'application utiliser des EPI appropriés - Équipements de Protection Individuelle (masques, gants, lunettes, etc.). Avant utilisation, lire les sections 7-8 de la FDS.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES PRODUITS BIOCIDES ET DES EMBALLAGES

Emballages vides contenant des produits biocides: élimination de l'emballage vide selon les exigences de la loi sur l'élimination des déchets, par exemple en les apportant au centre de recyclage. Emballages contenant le produit biocide inutilisé : éliminer le produit non utilisé conformément à la loi sur l'élimination de ces déchets, par exemple en l'apportant à un centre de recyclage, le recyclage de l'emballage est interdit dans ce cas. Ne pas vider dans les égouts ou les cours d'eau.

INSTRUCTIONS POUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS BIOCIDES ET DES EMBALLAGES

Contenants vides et contenants contenant encore le produit biocide: l'emballage doit être éliminé comme déchet dangereux sous la pleine responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas vider dans les égouts ou les cours d'eau.

STUCCO VELOX

706.332



Avertissement

Les valeurs indiquées dans la présente fiche technique peuvent avoir de légères variations d'un lot à l'autre. Le produit appliqué ne doit pas entrer en contact avec l'eau, des produits chimiques ou être soumis à un stress mécanique avant le durcissement complet. L'épaisseur du film humide se réfère au produit non dilué. En cas de dilution, cette valeur augmente. Les informations ci-dessus résultent de tests de laboratoire précis et d'une expérience pratique, cependant, puisque le produit est principalement utilisé hors du contrôle du fabricant, Boero Bartolomeo S.p.A. peut seulement garantir leur qualité. Les informations contenues dans cette fiche peuvent être sujettes à révision par la Société. Pour des clarifications, des mises à jour ou de plus amples informations, il est recommandé de contacter directement Boero Bartolomeo S.p.A. La présente fiche technique annule et remplace toute autre précédente à celle-ci.