

TEMPEST

700.682

Description

Décapant à base d'eau pour antifouling et produits monocomposants, facile à appliquer, il peut être utilisé sur diverses surfaces: bois, métal, fibre de verre et plastique. Sans composés chimiques nocifs, Tempest ne produit pas de vapeurs toxiques et n'endommage pas le gelcoat ou le primaire époxy.

Utilisation

Décapant indiqué pour retire rune peinture monocomposant de peinture, tel qu'un antifouling ancien.

Informations

Finition	Pâte colorée thixotrope	
Couleur	.001 Bleu Clair	
Conditionnement	2,5 l	
Extrait sec en Volume	1,10 – 1,15 g/cm ³	ISO 2811-1
Poids Spécifique	20 °C	ISO 3679
Point éclair	305 g/l	Calculé
DLUO	36 mois	

Application

Utiliser uniquement sur des surfaces non exposées au soleil.

Appliquer une épaisseur d'au moins 2 - 3 mm.

Laisser réagir entre 2 et 3 heures, selon les conditions météorologiques.

Retirer le mélange mou avec un racloir ou de l'eau claire à haute pression. Si nécessaire, répéter l'opération.

Après séchage, poncer la zone traitée avec du papier abrasif grain P180 - P220.

Rincer à l'eau claire et laisser sécher pendant au moins 24 heures.

Avant de peindre, la surface doit être parfaitement propre, sèche et exempte d'huile et de contaminants.

Comment Appliquer

Standard		Pinceau et rouleau
-----------------	---	--------------------

Informations d'Application Supplémentaires

Pouvoir couvrant théorique	Consommation à l'épaisseur recommandée: 2 - 3 m ² /l
-----------------------------------	--

Conditions pendant l'application

Pendant l'application et le séchage:

Température ambiante: minimum 10 °C, maximum 35 °C.

Température minimale du subjectile : 10 °C (si pendant le séchage la température descend en dessous de 10 °C, le délai de sera plus long). Afin d'éviter la formation de condensation, la température de la surface doit être au moins 3 °C au-dessus du point de rosée.

Humidité relative maximale 85%. La zone de peinture doit être bien ventilée pendant l'application et le séchage/durcissement.

Stockage

Il est recommandé d'éviter l'exposition à l'air et aux températures extrêmes. Pour maximiser la durée de conservation dans la boîte, vérifier que le contenant est fermé pendant le stockage et que la température est entre 5 °C et 35 °C. Éviter l'exposition directe au soleil.

TEMPEST

700.682



Règles de Sécurité

Respecter les dispositions établies par la réglementation locale sur la santé et la sécurité au travail. Éviter le contact avec la peau, opérer dans des lieux bien ventilés et, si dans des zones confinées, utiliser des aspirateurs, des ventilateurs et des convoyeurs aériens. Pendant l'application utiliser des EPI appropriés - Équipements de Protection Individuelle (masques, gants, lunettes, etc.). Avant utilisation, lire les sections 7-8 de la FDS.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES PRODUITS BIOCIDES ET DES EMBALLAGES

Emballages vides contenant des produits biocides: élimination de l'emballage vide selon les exigences de la loi sur l'élimination des déchets, par exemple en les apportant au centre de recyclage. Emballages contenant le produit biocide inutilisé : éliminer le produit non utilisé conformément à la loi sur l'élimination de ces déchets, par exemple en l'apportant à un centre de recyclage, le recyclage de l'emballage est interdit dans ce cas. Ne pas vider dans les égouts ou les cours d'eau.

INSTRUCTIONS POUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS BIOCIDES ET DES EMBALLAGES

Contenants vides et contenants contenant encore le produit biocide: l'emballage doit être éliminé comme déchet dangereux sous la pleine responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas vider dans les égouts ou les cours d'eau.

Avertissement

Les valeurs indiquées dans la présente fiche technique peuvent avoir de légères variations d'un lot à l'autre. Le produit appliqué ne doit pas entrer en contact avec l'eau, des produits chimiques ou être soumis à un stress mécanique avant le durcissement complet. L'épaisseur du film humide se réfère au produit non dilué. En cas de dilution, cette valeur augmente. Les informations ci-dessus résultent de tests de laboratoire précis et d'une expérience pratique, cependant, puisque le produit est principalement utilisé hors du contrôle du fabricant, Boero Bartolomeo S.p.A. peut seulement garantir leur qualité. Les informations contenues dans cette fiche peuvent être sujettes à révision par la Société. Pour des clarifications, des mises à jour ou de plus amples informations, il est recommandé de contacter directement Boero Bartolomeo S.p.A. La présente fiche technique annule et remplace toute autre précédente à celle-ci.